



## УНИФЛЕКС

Произведен согласно СТО 72746455-3.1.12 -2015



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Унифлекс – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. Унифлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконную или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.

В зависимости от защитного слоя с лицевой стороны полотна и области применения Унифлекс выпускается двух марок:

Унифлекс К – кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре;

Унифлекс П – кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой; применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нормируемая толщина;
- гарантия на водонепроницаемость.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Унифлекс П			Унифлекс К			Метод испытания
			ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП	
Обозначение*	-	-	Унифлекс П			Унифлекс К			-
Масса	кг/м <sup>2</sup>	±5 %**	4,0	4,0	4,0	5,0	5,1	5,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль поперек	Н	± 200***	700	1000	500	700	1000	500	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
			500	1100	-	500	1100	-	
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м <sup>2</sup>	не менее	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	не более	1	1	1	1	1	1	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч	-	-	выдерживает			-			ГОСТ 2678-94
Потеря гранул/чешуек посыпки	%	±15	-	-	-	15	15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм	°С	не выше	-20	-20	-20	-20	-20	-20	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает			выдерживает			ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Теплостойкость	°С	не менее	100	100	100	100	100	100	ГОСТ EN 1110-2011
Тип защитного покрытия: верх	-	-	пленка без логотипа			сланец			-
низ	-	-	пленка с логотипом			пленка с логотипом			-

\* Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст.

\*\* Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5% но не более +10 %.

\*\*\* Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение						Метод испытаний
			Унифлекс П			Унифлекс К			
			ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП	
Длина	м	±1%	10	10	10	10	10	10	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	± 3%	1	1	1	1	1	1	ГОСТ EN 1848-1-2011
Толщина	мм	±5 %	2,8	2,8	2,8	3,8	3,8	3,8	ГОСТ EN 1848-1-2011

\*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ.](#)

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 23.99.12.110

КСР Унифлекс ЭПП – 23.99.12.110.12.1.02.03-1420

Унифлекс ТПП – 23.99.12.110.12.1.02.04-1288

Унифлекс ХПП – 23.99.12.110.12.1.02.05-1064

Унифлекс ЭКП – 23.99.12.110.12.1.02.03-1202

Унифлекс ТКП – 23.99.12.110.12.1.02.04-1140

Унифлекс ХКП – 23.99.12.110.12.1.02.05-1024

ФССЦ:

Унифлекс ЭПП – 12.1.02.03-0205

Унифлекс ТПП – 12.1.02.04-0143

Унифлекс ХПП – 12.1.02.05-0134

Унифлекс ЭКП – 12.1.02.03-0002

Унифлекс ТКП – 12.1.02.04-0142

Унифлекс ХКП – 12.1.02.05-0132

ТН ВЭД: 6807 10 000 1

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

