Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия КОМФОРТ

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



Описание продукции:

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КОМФОРТ – это штучный битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии КОМФОРТ представлены две формы нарезки: «соната», «аккорд». Гарантийный срок службы – 30 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12^0 до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Сальса

Авакадо

Личи

Финик

Болеро

Песок

Граунд

Галька

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумно-полимерное	-||-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100^0С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота, ±3,0	мм	-	317	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	2,8	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоев	-	-	1	СТО 72746455-3.5.7-2016
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	-

Производство работ:

Согласно «СТО Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение и транспортировка:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Поддоны с ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкой черепицей должны транспортироваться и храниться при температуре не выше 40°С, не более одного ряда по высоте. Допускается транспортировка и складирование поддонов в двух и более рядах по высоте при применении стеллажей и специально оборудованных этажерок. Количество рядов ограничивается конструкциями стеллажей и этажерок, а также габаритами транспортных средств. Срок хранения 18 месяцев.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серия КОМФОРТ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	$м^2$	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	22	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	24,6	25
Ориентировочная масса 1 $м^2$ покрытия	кг	8,2	5
Вес поддона (брутто)	кг	1058	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	$м^2$	126	200